

Produktinformation

 <p>POLYFIN AG Flachdachtechnologie der Zukunft</p>	<p>Polyfin® 4020 v</p> <p>Dichtungsbahnen nach DIN EN 13956, DIN SPEC 20000-201, Dichtungsbahnen nach DIN EN 13967, DIN SPEC 20000-202</p> <p>CE 1213-CPR-018, 1213-CPR-019</p>
<p>Werkstoffbasis</p>	<p>FPO – flexibles Polyolefin</p> <p>Bitumenverträglich: Ja</p> <p>Einlage: Glasvlies</p> <p>Kaschierung: Kunststoffvlies</p>
<p>Anwendung</p>	<p>Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, genutzte Dächer, ungenutzte Dächer, Balkone, Loggien und Laubengänge, Verkehrsflächen, erdberührte Bauteile, Innenräume, Behälter und Becken, Gewässer, Tunnel, unter Begrünung</p>
<p>Verlegetechnik</p>	<p>mechanische Befestigung, Lose verlegung mit Auflast, Verklebung</p>
<p>Nahtverbindung</p>	<p>Heißluftschweißen</p>
<p>Kelbstoffe</p>	<p>für die Fläche: Polyfin PU Kleber</p> <p>für Anschlüsse: Polyfin Kontaktkleber W</p>
<p>Befestigungsmittel</p>	<p>für die Fläche: Geprüfte Dachbahnenbefestigerkombinationen mit ETA-Zulassung</p> <p>zur Randfixierung: Dachbahnenbefestiger, Metallschienen, Polyfin-Verbundbleche</p>
<p>Farbe</p>	<p>Standardfarbe: hellgrau; andere Farben auf Anfrage</p>
<p>Standardabmessungen</p>	<p>Dichtschichtdicke (mm): 2,0</p> <p>Breite (m): 1,5</p> <p>Länge (m): 15</p>
<p>Brandverhalten</p>	<p>Klasse E nach DIN EN 13501-1; Harte Bedachung für geprüfte Aufbauten</p>
<p>Durchwurzelungsfestigkeit</p>	<p>FLL-Prüfverfahren: „wurzelfest“, Anforderungen erfüllt, „wurzelfest“ inklusive „rhizomfest gegen Quecke“, Anforderungen erfüllt, DIN EN 13948: Anforderungen erfüllt</p>
<p>Qualitätssicherung</p>	<p>Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001</p> <p>Fremdüberwachung durch: Zertifizierungsstelle Kennnr. 1213 (CE) sowie TÜV Süd (ISO 9001)</p>
<p>Formteile/Zubehör</p>	<p>Innen- / Außenecken, Dachlüfter, Dachabläufe, verschiedene Anschlußmanschetten, Verbundbleche, Kleber</p>
<p>Bemerkungen</p>	<p>- Sonderfarben auf Anfrage möglich</p> <p>- Sonderlängen auf Anfrage möglich</p>
<p>Hersteller/Lieferant</p>	<p>POLYFIN AG</p> <p>Ziegelhäuser Straße 25</p> <p>Postfach 1140</p> <p>69246 Schönau / Heidelberg</p> <p>Telefon: +49 (0)6228 9249-0</p> <p>Telefax: +49 (0)6228 9249-50</p> <p>Internet: www.polyfin.de</p>

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere technische Einzelheiten erhalten Sie vom Hersteller.